



Argent 80 XC

La lámina Platine 80 XC reduce considerablemente el calor solar a la vez que permite la entrada de una parte de luz natural. Esta lámina disminuye el deslumbramiento mientras que su lado opaco garantiza la privacidad, lejos de miradas curiosas, y proporciona un toque contemporáneo al exterior de cualquier edificio.



Garantía SOLAR SCREEN®
5 AÑOS



Punto de inflamabilidad
M1



Almacenamiento desde -5°C a +40°C
3 AN(S)



Norma EN 1096-1
TESTADO EN LABORATORIO



Norma REACH RoHS **CUMPLE CON LA NORMATIVA**

ANCHOS DISPONIBLES:

- ↔ **122 cm**
- ↔ **152 cm**


DATOS TÉCNICOS

Datos calculados en base a una lámina aplicada a un vidrio claro de 3 mm. (*en el doble acristalamiento 4/16/4)

Transmisión de rayos UV	1 %
Transmisión de la luz visible	18 %
Reflejo de luz visible exterior	60 %
Reflejo luz visible interior	60 %
Energía solar total rechazada	80 %
Energía solar total rechazada 2	85 %
Ratio solar :	
Reflejo de energía solar	55 %
Absorción de energía solar	33 %
Transmisión de energía solar	12 %
Reducción del deslumbramiento	83 %
Valor "g"	0.2
Valor "u"	5.1
Coefficiente de sombra	0.2
Tipo de instalación : Aplicación externa	
Longitud del rollo	30,5 m
Composición PET / PVC	PET
Espesor	50 µ
Color : PLATA	

COMPOSICIÓN

1. Capa "dura" resistente a los arañazos "corrientes", permitiendo una buena durabilidad y facilidad de mantenimiento durante la limpieza de los cristales
2. Poliéster de alta calidad óptica con depósito de partículas de metal(es) anti IR
3. Adhesivo
4. Poliéster de alta calidad óptica
5. Adhesivo PS, polimerizando con el vidrio dentro los 15 días
6. Revestimiento de protección del adhesivo, desechable después instalación



CONSEJOS DE INSTALACIÓN

Situación vertical y para una superficie acristalada estándar*

Acristalamiento simple claro	✓
Acristalamiento simple tintado	✓
Acristalamiento simple tintado reflejante	✓
Doble acristalamiento claro	✓
Doble acristalamiento tintado	✓
Doble acristalamiento tintado reflejante	✓
Doble acristalamiento con gas	✓
Doble acristalamiento claro STADIP	✓
EXT	
Doble acristalamiento claro STADIP	✓
INT.	

✓ Sí ! Precaución ✗ No
*Consejos por base en una dimensión acristalada hasta 4,20m2, contáctenos para cualquier confirmación o análisis de rotura térmica.

CONSEJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Solución a base de agua y jabón (ref. Sun Pose 0808 u el Film-On 0805), no se debe limpiar por lo menos durante un mes y no se debe aplicar adhesivo en la película.