



PLATINE 250 XC

La lámina Platine 250 XC reduce considerablemente el calor solar a la vez que permite el paso de una parte de luz natural. Esta lámina disminuye el deslumbramiento y aporta un toque contemporáneo a cualquier edificio. Su lado opaco garantiza la privacidad, lejos de miradas curiosas, y proporciona un toque contemporáneo al exterior de cualquier edificio.



Garantía SOLAR SCREEN®
Veer la INFO "nuevas garantías para las películas externas"



Almacenamiento desde -5°C a +40°C
3 AN(S)



Norma REACH RoHS **CUMPLE CON LA NORMATIVA**

ANCHOS DISPONIBLES:

↔ **152 cm**

DATOS TÉCNICOS

Datos calculados en base a una lámina aplicada a un vidrio claro de 3 mm.
(en el doble acristalamiento 4/16/4)

Transmisión de rayos UV	<1 %
Transmisión de la luz visible	53 %
Reflejo de luz visible exterior	24 %
Reflejo luz visible interior	22 %
Energía solar total rechazada	57 %
Energía solar total rechazada 2	62 %
Ratio solar :	
Reflejo de energía solar	30 %
Absorción de energía solar	31 %
Transmisión de energía solar	39 %
Reducción del deslumbramiento	50 %
Valor "g"	0.42
Valor "u"	5.8
Coefficiente de sombra	0.4


Tipo de instalación : Aplicación externa

Longitud del rollo	30,5 m
Composición PET / PVC	PET
Espesor	60 μ

Color : PLATA CLARO

COMPOSICIÓN

1. Capa "dura" resistente a los arañazos "corrientes", permitiendo una buena durabilidad y facilidad de mantenimiento durante la limpieza de los cristales
2. Poliéster de alta calidad óptica con depósito de partículas de metal(es) anti IR
3. Adhesivo
4. Poliéster de alta calidad óptica
5. Adhesivo PS, polimerizando con el vidrio dentro los 15 días
6. Revestimiento de protección del adhesivo, desechable después instalación



CONSEJOS DE INSTALACIÓN

Situación vertical y para una superficie acristalada estándar*

Acrislamiento simple claro	✓
Acrislamiento simple tintado	
Acrislamiento simple tintado reflejante	✓
Doble acristalamiento claro	✓
Doble acristalamiento tintado	✓
Doble acristalamiento tintado reflejante	
Doble acristalamiento con gas	✓
Doble acristalamiento claro STADIP EXT	
Doble acristalamiento claro STADIP INT.	✓

✓ Sí ! Precaución ✗ No

*Consejos por base en una dimensión acristalada hasta 2,50m², contáctenos para cualquier confirmación o análisis de rotura térmica.

CONSEJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Solución a base de agua y jabón (ref. Sun Pose 0808 u el Film-On 0805), no se debe limpiar por lo menos durante un mes y no se debe aplicar adhesivo en la película. La silicona debe ser aplicada al perímetro de la película cuando se aplica al exterior para evitar cualquier oxidación. Veer la INFO "nuevas garantías de películas externas"